

Спецыфікацыя



PAROC Pro Slab 60

Жорсткая пліта з каменнай ваты

Thermal insulation slab for tanks and vessels.

Максімальная тэмпература прымянення

350 °C (EN 14706)

Прадукты з каменнай ваты PAROC здольныя вытрымліваць высокія тэмпературы. Злучнае рэчыва пачынае выпарацца пры тэмпературы вышэй за 200 ° C. Ізаляцыйныя характарыстыкі застаюцца нязменнымі, але трываласць на сціск слабее. Тэмпература спякання валокнаў вырабаў з каменнай ваты складае больш за 1000 ° C.

Намінальная шчыльнасць

60 кг/м³

Тып упакоўкі

Поліэтыленавая упакоўка на палетах.

ПАМЕРЫ	
ШЫРЫНЯ-ДАЎЖЫНЯ	ТАЎШЧЫНЯ
600 x 1200 мм	50 - 160 мм
У адпаведнасці з СТБ 1995	У адпаведнасці з СТБ 1995
Другія памеры: Іншыя памеры даступныя па запыце	

Уласцівасці

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПАВЕДНАСЦІ З
ВОГНЕАХОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Гаручасць	НГ	ГОСТ 30244-94
ЦЕПЛАПРАВODНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Цеплаправоднасць пры 10 °С, λ_{10}	0,033 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 50 °С, λ_{50}	0,037 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 100 °С, λ_{100}	0,043 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 150 °С, λ_{150}	0,052 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 200 °С, λ_{200}	0,064 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 300 °С, λ_{300}	0,077 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 400 °С, λ_{400}	0,093 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 500 °С, λ_{500}	0,111 Вт/мК	

Апрацоўка

УСТАЛЯВАННЕ	
Рабочыя апісанні	L 6.1 (SFS 3976), Da (LM 50-10344)

ЗАТ «PAROC», Прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, вул. Антонаўская, 14б, 2 паверх, каб. 12, 220088 Мінск, Беларусь, Тел: 298-32-15, Факс: 298-32-18

The information in this data sheet represents the sole and comprehensive description of the condition of the product and its technical properties. However, the content of this data sheet does not mean granting a commercial guarantee. In so far as the product is used in an area of use which is not provided for in this data sheet, we cannot warrant its suitability for said area of use unless the suitability was expressly confirmed by us upon request. This data sheet replaces all previous ones. As a result of constant further development of our products we reserve the right to make alterations to data sheets. PAROC and red and white stripes are registered trade marks of Paroc Oy Ab.